

STEICO standart



Краткое описание:

Плотность: от 180-270 кг/м³. Продаются поштучно.

Плиты STEICO standart из натурального древесного волокна применяются в качестве отличной тепло-и звукоизоляции во внутренних конструкциях зданий (стены, потолки, межэтажные перекрытия и т.п.).

Полное описание:

Плиты STEICO standart обеспечивают отличную акустическую защиту во внутренних помещениях зданий. Использование такого вида акустических материалов в настоящее время является одним из лучших технических решений по звукоизоляции, существующих в практике мирового строительства. В отличие от многих известных изоляционных материалов, плиты из древесного волокна STEICO standart защищают как от ударных шумов, так и шумов передаваемых по воздуху (например, музыка, телепередачи, разговоры, смех и т.д.).

Плиты STEICO standart применимы, как для деревянных, так и для бетонных перекрытий. При использовании плит для «мокрых» бетонных стяжек поверх плиты следует положить строительную пленку, тогда как в случае «сухой стяжки» в этом нет необходимости. Таким образом, подготовка поверхности плит будет зависеть от вида финишного напольного покрытия, который будет использоваться в данном помещении.

STEICO standart является также отличной теплоизоляцией. «Теплая» на ощупь древесина, благодаря изоляции STEICO ощутимо повышает температуру финишного напольного покрытия, аккумулируя тепло и не позволяя остывать строительным конструкциям.

Они также позволяют стенам «дышать», характеризуются способностью впитывать и отдавать влагу без потери теплоизолирующих свойств и поддерживают постоянный влажностный режим в помещении.

Технические характеристики STEICO standart:

Наименование	Толщина мм	Длина мм	Ширина мм	Площадь плиты м ²
STEICO standart Q3 (универсальная древесноволокнистая плита)	10	2700	1200	3,24
Кoeffициент теплопроводности $\lambda= 0,050$ Вт/(м*К)	12			
Плотность: ок. 180 – 200 кг/м ³	15			
	19			

STEICO standard Q2 (универсальная древесноволокнистая плита) Коэффициент теплопроводности $\lambda= 0,050$ Вт/(м*К) Плотность: 200-240 кг/м ³	8	2500	1200	3
	10			
	12			
	15			
	19			
STEICO standard Q1 (универсальная древесноволокнистая плита) Коэффициент теплопроводности $\lambda= 0,050$ Вт/(м*К) Плотность: 240-270 кг/м ³	10	2500	1200	3
	12			
	15			
	19			
	19			

